

Übersichtstabelle der technischen Informationen

Bezeichnung	Verarbeitung						Düse (mm)	Betrieb- druck (atm) STAND.	Betrieb- druck (atm) HVLV	Verdüner	Verdünnung							Sp.Gew. Kg/Lt	Farben	Mischung- sverhältnis (vol.)
												min	max	20°C						

2K Füller - Gründierungen

Isofan Marine 2K Undercoat			●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	15-35%	1-2 h	12	7 g/d	80-100 μ	6,2	1,55 1,65	Farbkarte	4/1
Sottofondo 912	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	911/371	10-25%	20-30 min	30'	8h	90 μ	6,3	1,65	Weiß	5/2
Epoxy High Protection	●	●	●	●			0,3-0,38 /HVLV 1,7-1,9	3,5-4	2-2,5	S70171/ 00535	0-25%	1 h	1	48h	200 μ	2,3	A 1,65 B 0,91	Weiß	4/1
Black Epoxy Tar Free	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	S70171	0-15%	1 h	1	48h	225 μ	3,1	1,55	Schwarz	2/1
Epoxy Plus	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	S70171	10-25%	1 h	1	48h	60 μ	7,5	1,35	Weiß, Rot, Grau	9/1
Intermedio R	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	S70171	10-25%	1 h	24	48h	90 μ	5,9	1,38	Weiß	4/1

1K Füller - Gründierungen

Sottofondo 3967	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	277/6209	10-30%	1 h	18 h	90 μ	6,5	1,50	Weiß	
Resolution Primer	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	6400/D	10-30%	1 h	12 h	60 μ	8	1,25	Metallic-Gelb	
Anticorrosiva 2000	●	●	●	●			1,5-1,9	3,5-4	2-2,5	6400/D	15-30%	1 h	24 h	70 μ	7	1,20	Rot Orange	

Spachtel

Plaster Six						●						4 h	24 h	1-2cm / max 3,5cm	0,2	0,57 - 0,65	Türkis	1/1
Stopmastic 520						●						4 h	24 h	0-300 μ		2,2	Weiß	
Plaster Finisher Grey						●						4-6 h	24 h	0,3 mm	3,3	1,55	Hellgrau	1/1
Decklight 4000						●						36 h	36/48 h	max 3cm	0,2	A 0,55 B 0,98	Hellblau	9/1
Stopdeck						●						24 36 h	36 h	5 mm	0,2	0,72	Grüngrau	9/1

Epoxid-System

Epoblock Impregnante	●	●	●				1,3-1,5	3,5-4	2-2,5	S70171	0-5%	3 h	3 h	75 μ	4,9	1,00	Farblos	1/1
Epoblock	●	●								S70171	0-5%	4 h	12 h	225 μ	4	1,07	Farblos	6,5/3,5
Epoblock System	●	●										3-6 h	12 h			1,09	Farblos	2/1

Übersichtstabelle der technischen Informationen

Bezeichnung	Verarbeitung						Düse (mm)	Betriebsdruck (atm) STAND.	Betriebsdruck (atm) HVLP	Verdüner	Verdünnung	 min max		 20°C		Sp.Gew. Kg/Lt	Farben	Mischungsverhältnis (vol.)

2K Decklacke

Isofan Marine 2K Basecoat Prof			●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	30-60%	30 min	30'	18 h	20-40 µ	12,9		Farbkarte	10/2
Isofan Marine Fast Finish			●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	20-40%	20 min		18 h	40-60 µ	8,8 10,7		Farbkarte	2/1
Isofan Marine 2K Basecoat			●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	100-120%	15 min	15'	18 h	20-40 µ	8,2		Farbkarte	10/1
Glasstop	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	911/371	20-30%	60 min		16 h	70 µ	8	1,00 1,50	Farbkarte	3/1
Glasstop Bucciato Versilia	●	●	●				2,5	3,5-4	2-2,5	911/371	5-15%	60 min		24 h	200 µ	2,6	1,57	Weiß	3/1
Isofan Marine Structured			●	●			2,5	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	10%	60 min		18 h	75 µ	6,8		Farbkarte	4/1
Isofan Marine Classic	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00720	20-40%	3 h	48 h	30gg	30-50 µ	11,2-12,6		Farbkarte	1/1
Isofan Marine Top coat Matt			●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	25%	20 min	20'	2 h	40 µ	6,6-7,5		Farbkarte	4/1
Isofan Marine HP Premium			●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	50-70%	30 min		24 h	50 µ	11-13,5		Farbkarte	2/1

1K Decklacke

Clipper	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/678/ 6209	10-25 %	60 min		18 h	90 µ	6	0,90 1,30	Farbkarte	
Clipper Satinato	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/678/ 6209	10-20 %	60 min		18 h	90 µ	5	1,30	Weiß	
Clipper Interno Scafi	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/678/ 6209	5-30%	60 min		18 h	90 µ	4	1,12 1,22	Weiß, Hellgrau	

2K Klarlacke

Starglass Clear U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	371/87700 911	10-30 %	60 min	60 min	50 µ	7	1,03	Farblos	3/1 mit Bürste 1/1 mit Pistole	
Glasstop Clear U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	911/371	15-40 %	60 min		3 h	50 µ	7,2	1,00	Farblos	2/1
Vernice Pol. 910	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	911/371	15-30%	60 min		3 h	50 µ	9,1	1,00	Farblos	2/1
Vernice Pol. Tix. U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	911/371	15-30%	60 min		3 h	50 µ	9,1	1,00	Farblos	2/1
Vernice Pol. 918	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	911/371	5-30%	30 min		3 h	50 µ	5,9	0,97	Farblos	2/1
Isofan Marine Acrylic UV Filter Clearcoat			●	●			1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	SM00780 SM00700 SM00715	10-15%	30 min		24 h	50 µ	7,2	1,00	Farblos	2/1

1K Klarlacke

Clipper Lucida U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/6209	10-20 %	3 h		24 h	90 µ	6	0,92	Farblos	
Clipper Opaca U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/6209	15-30 %	60 min		16 h	90 µ	5	0,92	Farblos	
Top Wood Varnish	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	S70020 / S70110	5-20 %	60 min		24 h a 20°	70-245 µ	14	0,92	Farblos	
Classic Yacht U.V.	●	●	●				1,2-1,3	3,5-4	2-2,5	277/6209	10-20%	3 h		24 h	90 µ	6	0,92	Honig	